

Topolit® Blitz Montagemörtel

Topolit® Blitz ist eine gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis mit sehr kurzer Verarbeitungs- und Abbindezeit.

Anwendung

- zur schnellen Installation von Verankerungen aller Art in Beton und Mauerwerk.
- zum Ausspachteln von Rissen, Löchern etc.
- zum Fixieren von Einbauteilen.

Eigenschaften

Topolit® Blitz

- erreicht schon nach einer Stunde Festigkeiten, die eine sofortige Weitermontage ermöglichen (siehe Festigkeitstabelle).
- enthält keine Chloride, verursacht weder Ausblühungen noch Korrosionsschäden an Eisenteilen.
- ist wasserundurchlässig, sulfatbeständig, öl- und frostbeständig.
- wird in verschiedenen Typen angeboten:
Topolit® Blitz 3 Verarbeitungszeit ca. 3 Minuten.
Topolit® Blitz 10 Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten.
Niedrige Temperaturen verlängern die Abbindezeit, höhere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit

Verarbeitung

1. Vorbehandlung

Topolit® Blitz ist gebrauchsfertig. Es ist lediglich Wasser zuzufügen. Flächen gründlich reinigen und gut vorwässern. Gegebenenfalls Reparaturstellen schwalbenschwanzförmig ausstemmen. Je nach Untergrund ist ein Haftanstrich mit **EuroCret® Haft** zu empfehlen.

2. Mischen

Topolit® Blitz mit ca. 16% (160 ml auf 1 kg) zu einer plastischen gut verformbaren Masse anmischen. Nur soviel anmischen, wie innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.

3. Hinweise

Eingeblitzte Teile bis zur Erhärtung nicht bewegen. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Erhärtungszeit. Dies kann durch Verwendung von warmen Wasser ausgeglichen werden. Bei Wasserdurchbrüchen empfiehlt sich **Topolit® Wasserstop**. Bei Schnellmontagen, wo vergossen werden kann, sollte **Topolit® Fix** verwendet werden.

Verbrauch

1 kg Trockenmörtel ergeben etwa 0,5 l verarbeitungsfähigen Frischmörtel.

Lagerung

Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Lieferform

Topolit® Blitz 3

15 kg Kunststoffeimer mit
48 x 15 kg = 720 kg je Euro-Tauschpalette
5 kg Kunststoffeimer mit
100 x 5 kg = 500 kg je Euro-Tauschpalette

Topolit® Blitz 10

15 kg Kunststoffeimer mit
48 x 15 kg = 720 kg je Euro-Tauschpalette

Technische Daten

| | Druckfestigkeit in N/mm ² | Biegezugfestigkeit in N/mm ² |
|------------------|---|--|
| 1 Stunde | 11 | 2,9 |
| 3 Stunden | 14 | 3,5 |
| 7 Tage | 25 | 5,9 |
| 28 Tage | 40 | 5,9 |



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten wurden bei 20°C ermittelt. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.